

# ISONEM® D 10 LATEX



## الغراء اللاصق السوبر

هذا منتج سائل يضاف إلى الملاط (المونة) أو يستخدم على السطح لتطبيقات مثل أعمال السيراميك أو العزل القائم على الخرسانة والمحارة والشبة والأسمنت، ويمنح الملاط الالتصاق والمرونة وميزة زيادة الالتحام. وهو يوفر أكبر قوة التحام وميزة الاحتفاظ بالمواد القديمة أو باستخدام المواد الجديدة عليها مكونة طبقة فائقة الالتحام. فيما يتعلق بتطبيقات الخرسانة والمحارة والشب، فإنه يمنع ظهور شروخات التلاحم البارد. يمكن استخدامه على الأسطح الرطبة أو الجافة. يمكن استخدام المنتج كطبقة تحتية قبل الدهان على الأسطح شديدة الامتصاص. عندما يتم استخدام "إسونيم دي 10 لاتيكس" كطبقة تحتية على السطح قبل العزل، فإنه يزيد من المقاومة الميكانيكية. وبالتالي فإن مواد العزل يمكن أن تعطي التحام أفضل مع السطح. فإنه يضمن سهولة استخدام الملاط بواسطة جعلها بلاستيكية مرنة. ويمنع الجفاف السريع عن طريق زيادة القدرة على الاحتفاظ بالماء في الملاط. ويمنع شقوق الانكماش. فإنه يزيد من مقاومة تآكل الملاط ومقاومة الغبار في تطبيقات الشب. المنتج مثالي لزيادة مقاومة التجمد والذوبان وكذلك لتحسين المقاومة ضد المواد الكيميائية. ويقلل نفاذية الزيوت والمذيبات.

### أماكن الاستخدام

- أي نوع من ملاط (مونة) الاسمنت
- المحارة
- الملاط اللاصق للسيراميك والخدف
- غراء اصلاح الشروخات واللحامات
- الاماكن التي تحتاج للالتحام في اعمال اصلاح الخرسانة
- أعمال الرش (الرشاشة) قبل المحارة
- كطبقة تحتية قبل تطبيقات العزل

### أسلوب التطبيق:

يجب أن تكون الأسطح رطبة. يجب أن يتم الترطيب حتى يتشبع السطح تماما.  
يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة وخالية من أي جسيمات أو غبار.  
ويجب التنظيف كاملا للطبقات التي تقلل من الالتصاق مثل الزيوت والغبار والطلاء والاسمنت والصدأ وآثار الملح.

### للاللتحام - للالتصاق

يدهن "إسونيم دي 10 لاتيكس" بالفرشاة على السطح بدون سماكة وبمقدار 200 مليلتر لكل متر مربع بعد الدهان مباشرة يتم تطبيق المونة (الملاط) او اللاصق على المنتج خلال مدة أقصاها 30-40 دقيقة أثناء رطوبة المنتج. بالنسبة لتحسين الخرسانة أو الملاط (المونة)، فينبغي أن يضاف المنتج الي الماء المستخدم لمترب معب من الخرسانة أو الملاط بمعدل 1 كجم / م<sup>3</sup> ماء. يضاف 1 كجم تقريبا من "إسونيم دي 10 لاتيكس" الي عبوة (25 كجم) من الملاط اللدن "إسونيم إم 03" ثم يضاف الماء (4 لتر) حتي الكفاية.

### التعبئة: 5 لتر في عبوة بلاستيك

الاستهلاك: 200 مليلتر / متر مربع كلاصق، و1 كجم / متر معب من كإضافة للملاط

شروط التخزين / فترة الصلاحية: 18 شهر من تاريخ الانتاج في لو تم التخزين جيدا في العبوات الاصلية محكمة الغلق غير المفتوحة وغير النالفة، في درجة حرارة بين 5-35 درجة مئوية في أجواء جافة. احفظ المنتج من البرودة والحرارة الشديتين.

