

ISONEM® BE 90



خشاء السائل

عندما يطبق على سطح تشكيل طبقة من الطلاء البوليمر الجاف تستند السلس للماء ومقاومة للماء الاتساق المنتج. المياه القائمة، لا يحتوي الحالية من المذيبات. يمكن تطبيقها بسهولة على الأسطح جافة أو رطبة نظيفة. لا يتأثر بفضل البوليمرات خاصة في الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. يمنع الخ้อม عن طريق عكس أشعة الشمس بنسبة 80 %. قوة التصاق عالية جدا. يحتفظ بشكله الأصلي ولون التراب لا تفقد لسنوات عديدة. غير قابل للاشتعال، القطران، القار غير متافق. ويوصي هذا النوع من العزل من الطوابق ISONEM 89 تكون لاستخدام المطاط السائل. تكون 90 اللون الأبيض واللون ISONEM طلب المنتج. 250 % دنة.

مجالات التطبيقات:

- القدم وأسفلت جديدة، والخدوار.
- الشعر والمجلن ، وسقف الزنك المغلفة أو المزراب ،
- الجزء السفلي من المداخن والجدار في الجزء السفلي .
- الجدران الخارجية، المتراس.



شكل الاستخدام:

يجب عزل الكلمة تكون نظيفة وجافة، أو ينبغي على الأقل أن تكون رطبة. إذا كان السطح الأوساخ والصدأ والطين أو النفط، مثل المواد يجب تطفيتها. لا يستخدم القيء أو الجانب السلي في مجالات الصرف الصحي مع المياه المالحة. إذا كان التطبيق إذا أن يكون أول الشقوق السطحية والتصليب ويجب أن يتم التحويق ISONEM 03 هاون المزنة قبل العزل. صنعت خصيصاً يمتد الكبيرة والطوابق العزل الحراري مفروشة، تكسير لفترة وجية في إمكانية تحريك الأسطح الحصى شبكة المعدمة 75 ز اقتراح. إذا عليك أن تكون معزولة في توسيع مسافة مع توسيع ISONEM ينبغي القيام به 4 عزل حشو مزنة عزل في وقت لاحق. تكون 90 جاهزة للاستخدام فقط بعد فتح الغطاء و ISONEM مختنطة موحد قبل التطبيق.



تطبيق التمهيدي:

ما قبل خلطها مع الماء وتطبيق كل الأسطح يجب أن تستعد مع ISONEM 10:1. وينبغي بذل التمهيدي تطبيق بفرشاة الثابت. ينبغي أن تترك لتجف التمهيدي 4 ساعات بعد التطبيق.

تطبيق العزل:

يتم تطبيق ISONEM تكون بدون تخفيف إلى السطح في وجهين التمهيدي 90 4 ساعات عن بعضها البعض. وضع لممارسة لمدة 4 ساعات العزل يجب أن تكون محمية ضد المطر والماء. يجب أن لا + 5 سم أو أقل تطبق الرطب التربة الجميلة. يجب أن يتم التتحقق وخاصة بالنسبة للتطبيقات في السقوف المسطحة أم لا، صحيحًا وملائماً المنحدر. حساب وتوفر ما يكفي من المياه على السطح أو في أي وسيلة للتأكد من أي بحيرات المياه.

الإستهلاك : 1 كغ / م² (2 + الكلمة التمهيدي).

التعبئة و التغليف : 18 كجم. دلو القصدير.

التخزين : مكان جاف وبارد 2 أشهر.



تم إعداد المعلومات الموضحة في هذا الملف التقني على ضوء أفضل المعلومات التي نمتلكها وعلى ضوء التجارب والخبرة التي اكتسبناها، وهي نتاج لخبرة و المعلومات المكتسبة على مدى سنوات طويلة. أما تطبيق منتجاتنا بشكل صحيح و ناجح أمر خارج عن نطاق سيطرتنا و مسؤوليتنا. لذلك فإن مسؤوليتنا محصور بجودة منتجنا فقط و هذا الملف يجعل من كافة الملفات التقنية و التوضيحات و معلومات الواصق السابقة لاغية.

“منتوجاتنا غير مشحونة في مضمون قوانين المنتجات بيئات الاحياء”