

ISONEM® M 35



العزل المائي البلوري

واحد مكون الأسمت القائمة على المنتجات العازلة فائقة البلورية. تطبيق على السطوح، كلا الجانبين السليبي والإيجابي يوفر تطبيق العزل متعمق على السطح في جزئيات الجير تتفاعل مع المواد الهلامية العظميين ، والهيكلي الحرساني للبلورات تنتج العمل المتعمق. قد أسطح الخرسانة الجديدة تطبق. تطبيق على سطح يبطئ عملية الترتيب، ويقلل من تكوين الشقوق انكماش. فضلا عن تسرب المياه ملموسة تحمي ضد التآكل والمواد الكيميائية المخففة.

مجالات الاستخدام:

- علي أفقي، عمودي الجدران والأرضيات وتسرب المياه الداخلية أو الخارجية،
- علي حزان المياه والمياه العادمة والمخازن المائية الأخرى،
- علي الأسطح المعرضة لمياه البحر،
- علي العزل الأساسية من الطابق السفلي والأرضي،
- علي الستار الجدران الأساسية، والعزل الداخلي أو الخارجي.
- علي قنوات الري والسدود أو هياكل الأنفاق.

شكل الاستخدام:

إعداد السطح :

التطبيق السطوح تمهيدي مبلل. 2 قبل ساعات من بدء تبلل سطح عملية التطبيق هو الشبع. سطح تمهيدي الرطب أو الرطب ، وهذه العملية ليست ضرورية. سطوح الجزئيات الدهنية الحرة، والأوساخ، وخالية من المواد الغريبة مثل الطين. يجب إصلاح الفصل وإذا كانت هناك ثقب في اضطرابات ملموسة ووقف ما قبل المنفى ISONEM ISONEM د 10 م 03 مطاطا إصلاح ملاط مع سوبر الغراء. ينبغي أن تملأ ما قبل التوسيع مع مرونة وملتء ISONEM 4. بعد نزوله إلى السطح على استعداد ليكون أعد الخليط.

تحضير الخليط:

- يسكب 8 لترات من المياه النظيفة في وعاء مناسب.
- أثناء المستمر M35 ISONEM خلط (kg20)، يسكب عملية خلط ببطء 5 دقائق. ينبغي أن تستمر.
- دورة في الدقيقة 400 عملية الخلط ، وينبغي إذا أمكن أن يتم ذلك مع تدريبات وخلط.
- خلط الطلاء الاتساق دهن عند الانتهاء مع فرشاة الجص غير متجانسة.

يعمل عملية تقديم الطلبات :

انتظار 4 ساعات بين المعاطف مع تطبيق فرشاة من ثلاثة معاطف يتم تطبيقها. يجب أن تطبق التطبيق في اتجاهين متعاكسين في كل طباق. عند التطبيق هو ثلاثة أضعاف تغطية السطح تماما. وينبغي بذل التطبيق مع درجات الحرارة والصقيع الشديد. وينبغي أن يتم البينات في الصباح أو في المساء باردا في الصيف. وينبغي أن فروس المروية في المناطق الباردة، ويتألف من الأرض أو ما قبل الجدار مع الماء الدافئ. وسوف تنجح لعملية التطبيق السطوح الجص، إذا العمق يبقى مفتوحا 48 ساعة وفترات رطبة. هذه العملية يسرع عملية الشفاء يوفر العزل وأكثر نجاحا.

الاستهلاك : 2-3 كغ / م² (3 مرات في الممارسة)

التعبئة والتغليف : 20 كغ أكياس الورق

التخزين : يخزن في بيئة جافة وباردة لمدة 12 شهرا.

