ANTI SOUND PAINT

Звукоизоляцинная краска- это акустическое покрытие, разработанное для наилучшего поглощения, подавления, снижения уровня шума. Данные иследования сертифицировано -аккредитованных лабораторий, утвержденные Türkak: согласно стандарту TS 140-4 были получены результаты анализа представлены в полосе частот 1/3 октавы в дБ в соответствие с 1000 Гц;
Покрытие **ISONEM ANTI SOUND PAINT** уменьшает и поглощает звук
- при толщине нанесения 1 мм до 2,51 дБ
- при толщине ненесения 2 мм до 4,85 дБ

Однокомпонентная, акриловая эмульсия, на водной основе краска **ISONEM Anti Sound Paint** может быть произведена в желаемых цветах, устойчива к огню, обладает поздней воспламеняемостью, негорючяя.Возможно нанесение как на внутренние стены, так и внешние, в местах, где требуется звукоизоляции.

ОБЛАСТИ ПРИМИНЕНИЯ
В квартирах, больницах и гостиницах, школах, детских садах,
- Моторных и машинных залах,
- Развлекательных центрах, кинотеатрах и театрах,
- В транспортных средствах и яхтах, военных объектах, тирах (стрельбищах)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности: Очистить поверхность нанесения от грязи, жира и прочих видов загрязнений. Перед нанесением поверхность должна быть загрунтована изоляционным грунтом согласно поверхности (см.таблицу) . **ISONEM UNIVERSAL PRIMER,** разбавленным с водой в соотношении 1ч. Грунтовки: 7ч. Воды. Грунтовке дать высохнуть 4 часа. Или загрунтовать **ISONEM ANTI RUST PRIMER** с расходом 0,250-0,350 кг/1м². После грунтовки покрытие наносится в два слоя с интервалом в 4 часа и процесс окраски заканчивается.
Нанесение: легко наносится валиком, кистью или распылителем. Если нанесение не предполагает фактурности, то мы рекомендуем использовать валик (синтетич.эпоксидн.), для внутренних работ. **ISONEM ANTI SOUND PAINT** наносится слоями толщиной 1 или 2 мм с интервалами в 4 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (25 ° C, g/mL)	:	0,80 ± 0,10
pH (25°C)	:	7.0 – 9.0
Вязкость (25°C, mPa.s)	:	12500 - 13500
Содержание сухих.вещ-в (% по весу)	:	53 ± 2
Водопоглощение (кг/ м². h^{0,5})	:	< 0,1 КЛАСС W_3
Прочность на разрыв (N/mm²)	:	Эластичное перекрытие трещин без транспортной нагрузки ≥ 0,8;
Паропроницаемость (м)	:	5 ≤ S_D ≤ 50 КЛАСС II
Растворитель	:	Вода
Цвет	:	Любой
Расход	:	1 л/м² (1 мм толщина) 2 л/м² (2 мм толщина)
Площадь окрашивания	:	9 - 18 м² / 1 ведро.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА	:	18 л ПП ведро.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	:	5 - 35 °C
ХРАНЕНИЕ	:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства, в прохладном и сухом месте

⚠ ВАЖНО

Во время и после нанесения обрабатываемая поверхность должна быть защищена на протяжении 24 часов от дождя, воды, и др. механических воздействий.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ⚠

Необходимо учитывать при нанесении	Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı. Desen istenmeyen iç cephe uygulamalarında epoksi rulo ile uygulama yapılmasını tavsiye ediyoruz.
Продукты ISONEM для подготовки поверхности	Astar uygulamasında uygulama zeminine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ISONEM UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM ANTIRUST ASTAR kullanılmalıdır.
Температура применения	5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает звукоизоляцию
- Класс огнестойкости B S1 d0
- Гигиенично, не содержит канцерогеннов
- Быстросохнущий

	БЕТОН	МРАМОР, ГРАНИТ	ДЕРЕВО	ФАЯНС, КЕРАМИКА	МЕМБРАНА, ШИНГЛ И Т.Д	МЕТАЛЛ, СТАЛЬ
Способ нанесения	Одно и тоже направление слоев	X	Одно и тоже направление слоев	X	Одно и тоже направление слоев	Одно и тоже направление слоев
Степень влажности поверхности	Сухая	X	Сухая	X	Сухая	Сухая
Рекомендуемый инструмент	Валик, щетка, распылитель	X	Валик, щетка, распылитель	X	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель
Грунтовка	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (в пропорции 1:7)	X	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (в пропорции 1:7)	X	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (в пропорции 1:7)	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Расход грунтовки	100 - 200 g/m²	X	100 - 200 g/m²	X	100 - 200 g/m²	100 - 200 g/m²
Использование продукта	4 слоя	X	4 слоя	X	4 слоя	4 слоя
Расход продукта	1 л/м² (1 мм толщина) 2 л/м² (2 мм толщина)	X	1 л/м² (1 мм толщина) 2 л/м² (2 мм толщина)	X	1 л/м² (1 мм толщина) 2 л/м² (2 мм толщина)	1 л/м² (1 мм толщина) 2 л/м² (2 мм толщина)
Время межслойной сушки	4 часа	X	4 часа	X	4 часа	4 часа
Время высыхания на отлип	2 часа	X	2 часа	X	2 часа	2 часа
Время полного высыхания	72 часа	X	72 часа	X	72 часа	72 часа

Время высыхания является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.