BD

На основе воды и эмульсии, модифицированной полисилоксаном, прозрачное водоотталкивающее напольное покрытие/изоляция напольная. Обеспечивает полную защиту поверности или швов от проникновения влаги, не создавая пленки. Прозрачная структура, не портит вид поверхности, не блестит. Дышащий, устойчив к УФ лучам, не возгораем. Подходит для внутренних и внешних поверхностей, быстродействующий. Высыхает за 1 час. Легко работать, экономичен. Может наноситься на все типы покрытых, абсорбирующих и гидроизоляционных поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

на все типы абсорбирующих поверхностей таки как: стяжки, бетонные и штукатурные поверхности, на неабсорбирующих поверхностях таких, как: мрамор, гранит, керамика, стекло, металл, пластик и др. не применяется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Перед пременением отремонтировать все трещины на поверхности. Очистить пол от масла, пыли и грязи. Заполнить все трещины, швы, нуждающиеся в ремонте. Это выполняют при помощи мастики для лучшей изоляции. Если пол влажный, тщательно высушить, а затем начать процедуру.

Способ применения: Несколько раз хорошенько встряхнуть канистру с раствором **ISONEM BD.** Перелить в пластиковое ведро, нанести на поверхность при помощи кисти,особо уделяя внимание швам. Дать высохнуть 1 час. Убрать оставшиеся излишки, влажной тряпкой без использования моющих средств. Влажную ткань рекомендуется использовать, чтобы избежать высыхания и образования пятен на глазурованных поверхностях. Второй слой наносится через 1 час, тем же способом, и снова, по истечении 1 часа, поверхности вытираются кусочком влажной ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Плотность (25 ° C, g/mL)	:	0,90 ± 0,10
· pH (25°C)	:	7.0 – 9.0
· Вязкость (25°C, mPa.s)	:	0 - 500
· Глубина обработки (H, mm)	:	< 10 mm, КЛАСС I
· Водопоглощение гидрофобной пропитки (H, %) и стойкость к щелочному тесту (H,%)	:	Скорость абсорбции <7,5, скорость абсорбции <10 (после погружения в щелочной раствор)
· Скорость высыхания гидрофобной пропитки (H,%)	:	> 10, КЛАСС II
· Растворитель	:	Вода
· Цвет	:	Бесцветный
· Расход	:	200 мл/м² (2 слоя)
· Площадь окрашивания	:	мин. 25 м² / 1 канистра

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

· УПАКОВКА	:	5 л ПЭ канистра
· ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	:	(+5) - (+35) °C
· ХРАНЕНИЕ	:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства, в прохладном и сухом месте.

⚠ ВАЖНО

Во время и после нанесения обрабатываемая поверхность должна быть защищена на протяжении 24 часов от дождя, воды, и др. механических воздействий.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ⚠

Необходимо учитывать при нанесении	Очистить поверхность нанесения от грязи, жира и прочих видов загрязнений. При наличие отслоений на поверхности, очистить их. Поверхность должна быть сухой.
Продукты ISONEM для подготовки поверхности	X
Температура применения	(+5) - (+35) °C



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% гидроизоляция

Класс огнестойкости B S1 d0

Быстросохнущий

	БЕТОН, SIVA, GAZBETON	МРАМОР, ГРАНИТ	ДЕРЕВО	ФАЯНС, КЕРАМИКА	МЕМБРАНА, ШИНГЛ И Т.Д	МЕТАЛЛ, СТАЛЬ
Способ нанесения	Горизонтально	X	X	Горизонтально	X	X
Степень влажности поверхности	Сухая поверхность	X	X	Сухая поверхность	X	X
Рекомендуемый инструмент	Щетка, валик, распылитель	X	X	Щетка, валик, распылитель	X	X
Грунтовка	X	X	X	X	X	X
Расход грунтовки	X	X	X	X	X	X
Использование продукта	2 слоя	X	X	2 слоя	X	X
Расход продукта	200 mL/m²	X	X	200 mL/m²	X	X
Время межслойной сушки	Макс 1 час	X	X	Макс 1 час	X	X
Время высыхания на отлип	3 часа	X	X	3 часа	X	X
Время полного высыхания	24 часа	X	X	24 часа	X	X

Время высыхания является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.