MS 80

Однокомпонентный, прозрачный водоотталкивающий прозрачный раствор на основе силоксана **ISONEM MS 80**, который не образует на внешних фасадах пленочный слой, тем самым не нарушает внешний вид. Позволяет поверхности «дышать». Не чернеет и не разбухает. Подходит для высоко щелочных поверхностей, поэтому может быть легко применяем как к новым так и старым бетонам. Предупреждает образование пятен и высолов. Предотвращает нагревание, предупреждает потерю теплоизоляционных качеств здания. Защищает здание от воздействия дождевой воды, поскольку не дает ей впитываться, и карбонизации. Продлевает срок службы.

СВОЙСТВА

- Прозрачный, не создает пленочного слоя, не изменяет внешний вид, без эффекта блеска.
- Высокая степень глубокого проникновения, обладает высокой устойчивостью к щелочам.
- Позволяет поверхности «дышать».
- Длительного использования, экономичный.
- Предотвращает загрязнение, потемнение и изменение цвета от дождя.
- Защищает от воздействия низких температур и высолов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на все виды минеральных и абсорбирующих внешних поверхностей. Например бетон, штукатурка, кирпич, брикет, травертин, натуральный камень, мозаика, газобетон; плитка и т. д. Не наносится на неабсорбирующие поверхности, такие как: мрамор, гранит, стекло, металл, пластик и горизонтальные абсорбирующие поверхности. ISONEM MS 80 используется для защиты неокрашенных наружных стен и абсорбирующих поверхностей для защиты от дождя и грязи.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, прочной и чистой от грязи, масла и пыли. Не наносить на влажные поверхности. Неочищенные поверхности уменьшают степень проникновения раствора. На поверхности не должно быть трещин размером более 1 мм, если таковые имеются, их следует отремонтировать,

Способ применения: следует наносить как минимум в два слоя кистью или распылителем сверху вниз. Не дожидаясь высыхания нанести второй слой. Во время нанесения не использовать легковоспламеняющиеся материалы. Следует избегать попадания в глаза и на кожу, использовать перчатки и защитные очки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (25 ° C, g/mL)	:	0,75 ± 0,10
• pH (25°C)	:	Не применимо (N / A)
• Вязкость (25°C, mPa.s)	:	0 - 500
• Глубина обработки (H, mm)	:	≥ 10 mm, КЛАСС II
• Водопоглощение гидрофобной пропитки (H, %)	:	Скорость абсорбции <7,5, скорость абсорбции <10 (после погружения в щелочной раствор)
• и стойкость к щелочному тесту (H,%)	:	> 10, КЛАСС II
• Растворитель	:	Органический растворитель
• Цвет	:	Бесцветный
• Расход	:	100-200 мл/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
• Площадь окрашивания	:	17,5-35м² /3,5 л. канистра

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

• УПАКОВКА	:	3.5 л канистра
• ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	:	5 - 35 °C
• ХРАНЕНИЕ	:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства, в прохладном и сухом месте

⚠ ВАЖНО

Во время и после нанесения обрабатываемая поверхность должна быть защищена на протяжении 24 часов от дождя, воды, и др. механических воздействий.

Не использовать рядом с легковоспламеняющимися материалами. Избегать контакта с глазами и кожей,использовать перчатки и защитные очки.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ⚠

Необходимо учитывать при нанесении	Поверхность применения должна быть очищена от грязи, жира и прочих видов загрязнений. Для лучшего результата нанести второй слой, не дожидаясь высыхания первого. Не наносить на неабсорбирующие и горизонтальные поверхности.
Продукты ISONEM для подготовки	X
поверхности Температура применения	+5 до +35 °C



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% гидроизоляция

Класс огнестойкости B fl S1

Быстросохнущий

	БЕТОН	КАМЕНЬ	ДЕРЕВО	КИРПИЧ	МЕМБРАНА, ШИНГЛ И Т.Д	МЕТАЛЛ, СТАЛЬ
Способ нанесения	Вертикально	Вертикально	Вертикально	Вертикально	X	X
Степень влажности поверхности	Сухая поверхность	Сухая поверхность	Сухая поверхность	Сухая поверхность	X	X
Рекомендуемый инструмент	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	X	X
Грунтовка	X	X	X	X	X	X
Расход грунтовки	X	X	X	X	X	X
Использование продукта	2 слоя	2 слоя	2 слоя	2 слоя	X	X
Расход продукта	100 - 200 мл / м²	100 - 200 мл / м²	100 - 200 мл / м²	100 - 200 мл / м²	X	X
Время межслойной сушки	нанести 2й слой, не дожидаясь высыхания 1го слоя.	нанести 2й слой, не дожидаясь высыхания 1го слоя.	нанести 2й слой, не дожидаясь высыхания 1го слоя.	нанести 2й слой, не дожидаясь высыхания 1го слоя.	X	X
Время высыхания на отлип	1 час	1 час	1 час	1 час	X	X
Время полного высыхания	24 часа	24 часа	24 часа	24 часа	X	X

Время высыхания является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.