SB SUPER COMPONENT

SB SUPER компонент. Изоляционное и напольное покрытие, состоящее из специального минерального наполнителя и полимерных компонентов, с высокой адгезией и отличной устойчивостью к воде и УФ. Благодаря своей структуре не изнашивается, в отличие от других изоляционных материалов. Поэтому отлично подходит для использования на бетонных крышах, террасах, пешеходных дорожках, асфальтовых покрытиях. Устойчив к солнцу, снегу, дождю и сырости. При необходимости можно наносить на все виды мраморного, керамического и др. покрытий. Экономичен и долговечен. Не наносит вреда человеческому здоровью

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция бетонных террас и крыш.
- Гидроизоляция помещений с повышенной влажностью
- Бетонные дороги, парки и сады.
- Скрытые желоба, стыки стен и оснований

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Перед покрытием очистить поверхность от жира, пыли, грязи и других загрязнений. Сколы и трещины следует выровнять эластичным раствором **ISONEM M 03** или акриловым ремонтным раствором **ISONEM MS MORTAR**. Перед нанесением **ISONEM SB SUPER COMPONENT,** поверхность необходимо загрунтовать **ISONEM UNIVERSAL PRIMER** (в соотношение 1ч.грунтовка :7ч.воды). Оставить высыхать на 4 часа.

Способ применения: Продукт готов к нанесению. Размешать миксером до однороности в течении 5 минут. Наносить ровными движениями в 2 слоя, ожиданием межслойной сушки не менее 4 часа. В соответствии с температурными условиями выберите летний (18 - 40 °C летнее применение) или зимний продукт (5-17 °C зимнее применение) **ISONEM SB SUPER COMPONENT**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (25 ° C, g/mL)	:	1,40 ± 0,10
• pH (25°C)	:	7.0 – 9.0
• Вязкость (25°C, mPa.s)	:	13000 – 15000
• Содержание сухих.вещ-в (% по весу)	:	74 ± 2
• Водопоглащение (кг/ м^2. h^{0,5})	:	< 0,1 КЛАСС W_3
• Прочность на разрыв	:	Эластичное перекрытие трещин без транспортной нагрузки ≥ 0,8; с транспортной нагрузкой 1,5 Н / мм^2
• Паропроницаемость (м)	:	5 ≤ S_D ≤ 50 КЛАСС II
• Растворитель	:	Вода
• Цвет	:	Любой
• Расход	:	1 кг/м^2 (2 слоя)
• Площадь окрашивания	:	5 кг : Мин 5 м^2 /ведро, 10 кг: Мин 10 м^2 /ведро, 18 кг : мин 18 м^2 /ведро

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

• УПАКОВКА	:	5 кг, 10 кг и 18 кг ПП в ведрах
• ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	:	5 - 35 °C
• ХРАНЕНИЕ	:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства, в прохладном и сухом месте.

⚠ ВАЖНО

Во время и после нанесения обрабатываемая поверхность должна быть защищена на протяжении 24 часов от дождя, воды и др. механических воздействий.

Использовать продукт исходя из климатических условий и типа продукта (летнего/зимнего).

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ⚠

Необходимо учитывать при нанесении	Поверхность применения должна быть очищена от грязи, жира и прочих видов загрязнений. Не должно быть мест скопления воды, снега, поверхность должна быть наклонная. Не применять во время мороза.
Продукты ISONEM для подготовки поверхности	Использовать грунтовку согласно типу поверхности, указанной в табличке. ISONEM SB SUPER COMPONENT в качестве грунтовки не используется.
Температура применения	18 - 40 °C «летнее» применение 5-17°C «зимнее» применение

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 100% гидроизоляция
- Класс огнестойкости B S1 d0
- Стойкость к УФ излучению
- Пешеходня нагрузка
- Эластичная структура
- Гигиеничный Не содержит канцерогенов
- Разнообразная цветовая палитра
- Лёгкая транспортная нагрузка

	БЕТОН	МРАМОР, ГРАНИТ	ДЕРЕВО	ФАЯНС, КЕРАМИКА	МЕМБРАНА, ШИНГЛ И Т.Д	МЕТАЛЛ, СТАЛЬ
Способ нанесения	Перпендикулярное направление один к другому	Перпендикулярное направление один к другому	Перпендикулярное направление один к другому	Перпендикулярное направление один к другому	Перпендикулярное направление один к другому	X
Степень влажности поверхности	Сухая поверхность	Сухая поверхность	Сухая поверхность	Сухая поверхность	Сухая поверхность	X
Рекомендуемый инструмент	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	Валик, щетка, распылитель	X
Грунтовка	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разведенный 1: 7 вода)	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разведенный 1: 7 вода)	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разведенный 1: 7 вода)	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разведенный 1: 7 вода)	ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разведенный 1: 7 вода)	X
Расход грунтовки	100-200 г/м^2	100-200 г/м^2	100-200 г/м^2	100-200 г/м^2	100-200 г/м^2	X
Использование продукта	2 слоя	2 слоя	2 слоя	2 слоя	2 слоя	X
Расход продукта	1 кг/м^2 (2 слоя)	1 кг/м^2 (2 слоя)	1 кг/м^2 (2 слоя)	1 кг/м^2 (2 слоя)	1 кг/м^2 (2 слоя)	X
Время межслойной сушки	4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	X
Время высыхания на отлип	2 часа	2 часа	2 часа	2 часа	2 часа	X
Время полного высыхания	72 часа	72 часа	72 часа	72 часа	72 часа	X

Время высыхания является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.